

مشخصات ورق پوششی و سازه‌های احداثی

- کلیه پروفیل‌ها، ورق‌های پوششی و پانل دوجداره دارای تأییدیه سازمان استاندارد (استان تهران) می‌باشند.
- تمامی محصولات با استابیلایزر آلمان دارای ۱۰ سال ضمانت و با استابیلایزر ترکیه دارای ۵ سال ضمانت رسمی در برابر انواع شرایط آب و هوایی می‌باشند.
- نوع پلیمر پایه پی وی سی گرید ۵۷۰ بندر امام می‌باشد.
- نوع استابیلایزر آلمان BAERLOCHER و نوع استابیلایزر ترکیه ASKIM می‌باشد.

BAERLOCHER



- نوع Anti UV مورد مصرف تحت لیسانس BASF آلمان ۳۲۰ TINUVIN با ۱۲۰۰ ساعت ماندگاری تحت تابش لامپ زنون می‌باشد.



تهران، اتوبان امام رضا(ع) (خاوران)، شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۸۴۰۴۸۰ ، ۳۳۱۴۴۱۲۶-۰۲۱ نمابر: ۳۳۸۴۰۶۱۵-۰۲۱

• تمامی پروفیل‌ها در کلاس A و تحت استاندارد RAL GZ ۷۱۶-۱ آلمان تولید میشوند. لازم بذکر است ضخامت بالاتر (حداقل) از ۱,۸ میلیمتر در دیواره اصلی (قسمتهای چفت شونده) و همچنین ضخامت بالاتر از ۱,۵ الی ۲ میلیمتر در دیواره فرعی بعنوان پروفیل های نوع A و یا کلاس یک در نظر گرفته می شوند.

• مطابق با استاندارد RAL GZ ۷۱۶-۱ آلمان، کلیه پروفیلها و ورقهای پوششی فاقد پودر کربنات کلسیم بالاتر از ۸ درصد میباشند. بر این اساس وزن هر متر طول ورق پوششی با استابلایزر آلمان ۷۰۰ گرم (۳۵۰۰ گرم بر متر مربع) می باشد.

• نوع پیچ مصرفی کروماته (آلیاژ کروم-کبالت) ضد زنگ تایوان شماره ۳۸*۴,۸ می باشد.

• جدول خصوصیات فیزیکی و مکانیکی پایه پلیمری و محصول مطابق جدول ۱ تائیده سازمان استاندارد ارائه می شود

• در کلیه پروژه‌های احداث، حتما از نوع ورق پوششی با استابلایزر آلمان استفاده میشود.

• در کلیه پروژه‌های احداث، در قسمت پایه‌ها و ستون‌ها حداقل از پروفیل ۶۰×۶۰ یا ۸۰×۴۰ با ضخامت ۲/۵ استفاده میشود. میانگین وزن مقدار آهن بکار رفته به ازای هر متر مربع ۲۰ الی ۲۵ کیلوگرم می باشد.

تهران، اتوبان امام رضا (ع) (خاوران)، شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۸۴۰۴۸۰ ، ۳۳۱۴۴۱۲۶-۰۲۱ نمابر: ۳۳۸۴۰۶۱۵-۰۲۱



پوشش گستران ایده برتر

تولید کننده ورق پوششی و پانل دوجداره UPVC (پلی یوپان)

طراح و مجری انواع سازه‌های سبک با پوشش UPVC

• عیار بتن ریزی گودال پایه‌ها حداقل ۳۰۰ و صفحه پلیت هر پایه حداقل ۴۰×۴۰ با ضخامت ۱۲ میلی متر و گودال پایه‌ها بر اساس نوع خاک و محیط احداث بر اساس استاندارد ملی ساختمان ایران می‌باشد. سائز میلگرد سبد و خاموتهای پایه ها حداقل سائز ۱۲ میل میباشد و لازم بذکر می‌باشد برای حفظ بهتر بتن در مقابل عوامل خورنده خاک، قبل از انجام بتن ریزی و استحکامات دیگر سطح و یا کف تمامی گودال‌ها با لایه ای از بتن مگر پوشانده می‌شود.

• نوع رنگ آمیزی اولیه کلیه قسمتهای فلزی سازه‌ها با استفاده از پوشش اپوکسی زینک ریچ میباشد.

تهران، اتوبان امام رضا(ع)(خاوران)، شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۸۴۰۴۸۰ ، ۳۳۱۴۴۱۲۶-۰۲۱ ، نمابر: ۳۳۸۴۰۶۱۵-۰۲۱

WWW.POOSHESHGOSTARAN.COM

info@POOSHESHGOSTARAN.COM